

**FICHAS TECNICAS
MAMPOSTERÍA DIVISORIA**
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Muro-Cel 9 Liso
Referencia	M-9L
Tipo de mampostería	Perforada
Acabado	Plano
Peso por unidad	9.5
Unidades por M2	12.5
Peso por M2 (Kg)	118
Colores	Rojo, verde, amarillo, naranja, marrón, negro, blanco, gris


NORMA NTC 4076
DIMENSIONES

Altura (cm)	19	Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2 mm para la longitud y en no más de 1 % para espesor y la altura
Largo (cm)	39	
Ancho (cm)	9	
Espesor de pared (mm)	25	Mínimo 20 mm

CLASIFICACIÓN SEGÚN

Peso (Kg/M3)	2.055	De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	6.0	Resistencia Alta

MATERIALES

Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362

Agregados de peso normal NTC 174

Agua de mezcla NTC 3459

Pigmentos colorantes NTC 3760

FICHAS TECNICAS
MAMPOSTERÍA DIVISORIA
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Muro-Cel 12 Liso
Referencia	M-12L
Tipo de mamposteria	Perforada
Acabado	Plano
Peso por unidad	12.1
Unidades por M2	12.5
Peso por M2 (Kg)	151
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris


NORMA NTC 4076
DIMENSIONES

Altura (cm)	19	Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2 mm para la longitud y en no mas de 1 % para espesor y la altura
Largo (cm)	39	
Ancho (cm)	12	
Espesor de pared (mm)	25	Minimo 22 mm

CLASIFICACIÓN SEGÚN

Peso (Kg/M3)	2.318	De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	6.0	Resistencia Alta



MATERIALES

Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362

Agregados de peso normal NTC 174

Agua de mezcla NTC 3459

Pigmentos colorantes NTC 3760

		ACTUALIZACIÓN	2014
		FICHAS TECNICAS	
		MAMPOSTERÍA DIVISORIA	
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO			
Producto	Muro-Cel 14 Liso		
Referencia	M-14L		
Tipo de mamposteria	Perforada		
Acabado	Plano		
Peso por unidad	12.3		
Unidades por M2	12.5		
Peso por M2 (Kg)	153		
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris		
NORMA NTC 4076			
DIMENSIONES			
Altura (cm)	19	Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2mm para la longitud y en no mas de 1% para espesor y la altura	
Largo (cm)	39		
Ancho (cm)	14		
Espesor de pared (mm)	28	Mínimo 25 mm	
CLASIFICACIÓN SEGÚN			
Peso (Kg/M3)	2.219	De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más	
Resistencia Compresión (Mpa)	6.0	Resistencia Alta	
MATERIALES			
Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362			
Agregados de peso normal NTC 174			
Agua de mezcla NTC 3459			
Pigmentos colorantes NTC 3760			

FICHAS TECNICAS
MAMPOSTERÍA DIVISORIA
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Muro-Cel 19 Liso
Referencia	M-19L
Tipo de mamposteria	Perforada
Acabado	Plano
Peso por unidad	16.1
Unidades por M2	12.5
Peso por M2 (Kg)	201
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris


NORMA NTC 4076
DIMENSIONES

Altura (cm)	19	Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2mm para la longitud y en no mas de 1% para espesor y la altura
Largo (cm)	39	
Ancho (cm)	19	
Espesor de pared (mm)	30	Minimo 30 mm

CLASIFICACIÓN SEGÚN

Peso (Kg/M3)	2.178	De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	6.0	Resistencia Alta

MATERIALES

Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362

Agregados de peso normal NTC 174

Agua de mezcla NTC 3459

Pigmentos colorantes NTC 3760



ACTUALIZACIÓN

2014

FICHAS TECNICAS

MAMPOSTERÍA DIVISORIA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Muro-Cel 12 Split
Referencia	M-12S
Tipo de mamposteria	Perforada
Acabado	Abujardada
Peso por unidad	12.1
Unidades por M2	12.5
Peso por M2 (Kg)	151
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris



NORMA NTC 4076

DIMENSIONES

Altura (cm)	19
Largo (cm)	39
Ancho (cm)	12.5
Espesor de pared (mm)	25

Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2mm para la longitud y en no mas de 1% para espesor y la altura

Minimo 22 mm

CLASIFICACIÓN SEGÚN

Peso (Kg/M3)	2.299
Resistencia Compresión (Mpa)	6.0

De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más

Resistencia Alta

MATERIALES

Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362

Agregados de peso normal NTC 174

Agua de mezcla NTC 3459

Pigmentos colorantes NTC 3760



ACTUALIZACIÓN

2014

FICHAS TECNICAS

MAMPOSTERÍA DIVISORIA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Muro-Cel 14 Split
Referencia	M-14 S
Tipo de mamposteria	Perforada
Acabado	Abujardada
Peso por unidad	12.3
Unidades por M2	12.5
Peso por M2 (Kg)	153
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris



NORMA NTC 4076

DIMENSIONES

Altura (cm)	19	Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2mm para la longitud y en no mas de 1% para espesor y la altura
Largo (cm)	39	
Ancho (cm)	14.5	
Espesor de pared (mm)	28	Minimo 25 mm

CLASIFICACIÓN SEGÚN

Peso (Kg/M3)	2.230	De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	6.0	Resistencia Alta

MATERIALES

Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362

Agregados de peso normal NTC 174

Agua de mezcla NTC 3459

Pigmentos colorantes NTC 3760

FICHAS TECNICAS
MAMPOSTERÍA DIVISORIA
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Muro-Cel 19 Split
Referencia	M-19S
Tipo de mamposteria	Perforada
Acabado	Abujardada
Peso por unidad	16.1
Unidades por M2	12.5
Peso por M2 (Kg)	201
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris


NORMA NTC 4076
DIMENSIONES

Altura (cm)	19	Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2mm para la longitud y en no mas de 1% para espesor y la altura
Largo (cm)	39	
Ancho (cm)	19.5	
Espesor de pared (mm)	30	Minimo 30 mm

CLASIFICACIÓN SEGÚN

Peso (Kg/M3)	2.215	De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	6.0	Resistencia Alta

MATERIALES

Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362

Agregados de peso normal NTC 174

Agua de mezcla NTC 3459

Pigmentos colorantes NTC 3760

FICHAS TECNICAS
MAMPOSTERÍA DIVISORIA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Español Muro-Cel 12 Liso
Referencia	E-12L
Tipo de mamposteria	Perforada
Acabado	Plano
Peso por unidad	5.9
Unidades por M2	25
Peso por M2 (Kg)	147
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris



NORMA NTC 4076

DIMENSIONES

Altura (cm)	9	Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2mm para la longitud y en no mas de 1% para espesor y la altura
Largo (cm)	39	
Ancho (cm)	12	
Espesor de pared (mm)	25	Minimo 22 mm

CLASIFICACIÓN SEGÚN

Peso (Kg/M3)	2.260	De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	6.0	Resistencia Alta



MATERIALES

Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362

Agregados de peso normal NTC 174

Agua de mezcla NTC 3459

Pigmentos colorantes NTC 3760

		ACTUALIZACIÓN	2014
		FICHAS TECNICAS	
		MAMPOSTERÍA DIVISORIA	
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO			
Producto	Español Muro-Cel 12 Split		
Referencia	E-12S		
Tipo de mamposteria	Perforada		
Acabado	Abujardada		
Peso por unidad	6.1		
Unidades por M2	25		
Peso por M2 (Kg)	152		
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris		
NORMA NTC 4076			
DIMENSIONES			
Altura (cm)	9		Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2mm para la longitud y en no mas de 1% para espesor y la altura
Largo (cm)	39		
Ancho (cm)	12.5		
Espesor de pared (mm)	25		Minimo 22 mm
CLASIFICACIÓN SEGÚN			
Peso (Kg/M3)	2.243		De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	6.0		De resistencia Alta
MATERIALES			
Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362			
Agregados de peso normal NTC 174			
Agua de mezcla NTC 3459			
Pigmentos colorantes NTC 3760			