

FICHAS TECNICAS

MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Muro-Cel 9 Liso
Referencia	M-9L
Tipo de mamposteria	Perforada
Acabado	Plano
Peso por unidad	9.5
Unidades por M2	12.5
Peso por M2 (Kg)	118
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris



NORMA NTC 4026

DIMENSIONES

Altura (cm)	9	Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2 mm para la Longitud y en no mas de 1 % para Espesor y la Altura
Largo (cm)	39	
Ancho (cm)	19	
Espesor de pared (mm)	25	Minimo 20 mm

CLASIFICACIÓN SEGÚN

Peso (Kg/m3)	2.055	De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	13	Resistencia Alta

MATERIALES

Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362		
Agregados de peso normal NTC 174		
Agua de mezcla NTC 3459		
Pigmentos colorantes NTC 3760		

FICHAS TECNICAS
MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Muro-Cel 12 Liso
Referencia	M-12L
Tipo de mamposteria	Perforada
Acabado	Plano
Peso por unidad	12.1
Unidades por M2	12.5
Peso por M2 (Kg)	151
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris



NORMA NTC 4026

DIMENSIONES

Altura (cm)	19	Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2 mm para la longitud y en no más de 1 % para espesor y la altura
Largo (cm)	39	
Ancho (cm)	12	
Espesor de pared (mm)	25	Minimo 22 mm

CLASIFICACIÓN SEGÚN

Peso (Kg/M3)	2.318	De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	13	Resistencia Alta

MATERIALES

Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362

Agregados de peso normal NTC 174

Agua de mezcla NTC 3459

Pigmentos colorantes NTC 3760

FICHAS TECNICAS

MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Muro-Cel 14 Liso
Referencia	M-14L
Tipo de mamposteria	Perforada
Acabado	Plano
Peso por unidad	12.3
Unidades por M2	12.5
Peso por M2 (Kg)	154
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris



NORMA NTC 4026

DIMENSIONES

Altura (cm)	19	Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2mm para la longitud y en no mas de 1% para espesor y la altura
Largo (cm)	39	
Ancho (cm)	14	
Espesor de pared (mm)	28	Minimo 25 mm

CLASIFICACIÓN SEGÚN

Peso (Kg/M3)	2.219	De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	13	Resistencia Alta

MATERIALES

Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362

Agregados de peso normal NTC 174

Agua de mezcla NTC 3459

Pigmentos colorantes NTC 3760

FICHAS TECNICAS
MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Muro-Cel 19 Liso
Referencia	M-19L
Tipo de mampostería	Perforada
Acabado	Plano
Peso por unidad	16.1
Unidades por M2	12.5
Peso por M2 (Kg)	201
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris


NORMA NTC 4026
DIMENSIONES

Altura (cm)	19	Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2mm para la longitud y en no más de 1% para espesor y la altura
Largo (cm)	39	
Ancho (cm)	19	
Espesor de pared (mm)	30	Minimo 30 mm


CLASIFICACIÓN SEGÚN

Peso (Kg/M3)	2.178	De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	13	Resistencia Alta

MATERIALES

Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362		
Agregados de peso normal NTC 174		
Agua de mezcla NTC 3459		
Pigmentos colorantes NTC 3760		

FICHAS TECNICAS
MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Muro-Cel 12 Split	
Referencia	M-12S	
Tipo de mampostería	Perforada	
Acabado	Abujardada	
Peso por unidad	12.5	
Unidades por M2	12.5	
Peso por M2 (Kg)	156	
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris	

NORMA NTC 4026
DIMENSIONES



Altura (cm)	19	Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2mm para la longitud y en no más de 1% para espesor y la altura
Largo (cm)	39	
Ancho (cm)	12,5	
Espesor de pared (mm)	25	Minimo 22 mm

CLASIFICACIÓN SEGÚN

Peso (Kg/M3)	2.299	De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	13	Resistencia Alta

MATERIALES

Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362
Agregados de peso normal NTC 174
Agua de mezcla NTC 3459
Pigmentos colorantes NTC 3760

	ACTUALIZACIÓN	2014
	FICHAS TECNICAS	
	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL	
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		
Producto	Muro-Cel 14 Split	
Referencia	M-14S	
Tipo de mamposteria	Perforada	
Acabado	Abujardada	
Peso por unidad	12.8	
Unidades por M2	12.5	
Peso por M2 (Kg)	160	
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris	
NORMA NTC 4026		
DIMENSIONES		
Altura (cm)	19	Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2mm para la longitud y en no mas de 1% para espesor y la altura
Largo (cm)	39	
Ancho (cm)	14.5	
Espesor de pared (mm)	28	Minimo 25 mm
CLASIFICACIÓN SEGÚN		
Peso (Kg/M3)	2.230	De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	13	Resistencia Alta
MATERIALES		
Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362		
Agregados de peso normal NTC 174		
Agua de mezcla NTC 3459		
Pigmentos colorantes NTC 3760		

FICHAS TECNICAS

MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Muro-Cel 19 Split
Referencia	M-19S
Tipo de mamposteria	Perforada
Acabado	Abujardada
Peso por unidad	16.1
Unidades por M2	12.5
Peso por M2 (Kg)	201
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris



NORMA NTC 4026

DIMENSIONES

Altura (cm)	19	Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2mm para la longitud y en no más de 1% para espesor y la altura
Largo (cm)	39	
Ancho (cm)	19.5	
Espesor de pared (mm)	30	Minimo 30 mm

CLASIFICACIÓN SEGÚN

Peso (kg/M3)	2.215	De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	13	Resistencia Alta

MATERIALES

Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362

Agregados de peso normal NTC 174

Agua de mezcla NTC 3459

Pigmentos colorantes NTC 3760

**FICHAS TECNICAS
MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL**
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Español Muro-Cel 12 Liso
Referencia	E-12L
Tipo de mamposteria	Perforada
Acabado	Plano
Peso por unidad	5.9
Unidades por M2	25
Peso por M2 (Kg)	147
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris


NORMA NTC 4026
DIMENSIONES



Altura (cm)	9	Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2mm para la longitud y en no mas de 1% para espesor y la altura
Largo (cm)	39	
Ancho (cm)	12	
Espesor de pared (mm)	25	Minimo 22 mm

CLASIFICACIÓN SEGÚN

Peso (Kg/M3)	2.260	De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	13	Resistencia Alta

MATERIALES

Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362
Agregados de peso normal NTC 174
Agua de mezcla NTC 3459
Pigmentos colorantes NTC 3760

		ACTUALIZACIÓN	2014
		FICHAS TECNICAS	
		MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL	
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO			
Producto	Español Muro-Cel 12 Split		
Referencia	E-12S		
Tipo de mampostería	Perforada		
Acabado	Abujardada		
Peso por unidad	6.1		
Unidades por M2	25		
Peso por M2 (Kg)	152		
colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris		
NORMA NTC 4026			
DIMENSIONES			
Altura (cm)	9		Las dimensiones reales de las unidades no deben diferir de las dimensiones normales en más de 2mm para la longitud y en no más de 1% para espesor y la altura
Largo (cm)	39		
Ancho (cm)	12.5		
Espesor de pared (mm)	25		Minimo 22 mm
CLASIFICACIÓN SEGÚN			
Peso (Kg/M3)	2.243		De peso normal, con una densidad de 2000 Kg/M3 ó más
Resistencia Compresión (Mpa)	13		De resistencia Alta
MATERIALES			
Cemento Pórtland, la NTC 121 y NTC 321-Cemento Portland Blanco NTC 1362			
Agregados de peso normal NTC 174			
Agua de mezcla NTC 3459			
Pigmentos colorantes NTC 3760			